



Seoul Office : 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 408호 (마리오타워)
 Head Office : 경기도 안산시 단원구 범지기로 106-11
 TEL : +82-2-864-7715
 unc@uncint.net

Zirconia Block Lineup

multilayer

UNCINT
 www.uncint.com

NEW

everest UVS



3D 멀티레이어

everest PT



3D 멀티레이어

everest AT



3D 멀티레이어

everest UV



멀티레이어

굴곡 강도 투명도	49%	700MPa	46%	1100MPa	48%	800MPa	
	47%	900MPa	46%	1100MPa	48%	800MPa	
	45%	1150MPa	44%	1250MPa	46%	1100MPa	46%
	45%	1150MPa	44%	1250MPa	46%	1100MPa	1150MPa
용도	Full Zirconia Anterior, Posterior Single Crown to Full Arch		Full Zirconia Posterior Crown, Bridge, Long-span Bridge, All on 4		Full Zirconia Anterior Veneer, Crown, Bridge		Full Zirconia Anterior, Posterior Single Crown to Full Arch
밀링 규격	Ø 98 12T ~ 25T		Ø 95, 98 12T ~ 30T		Ø 95, 98 12T ~ 30T		Ø 95, 98 12T ~ 30T
셰이드	A1, A2, A3, A3.5 B1, B2, B3 C1, C2, C3 D2, D3 BL1, BL3		A1, A2, A3, A3.5, A4 B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4 D2, D3, D4 BL0, BL1, BL2, BL3		A1, A2, A3, A3.5, A4 B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4 D2, D3, D4 BL1, BL3		A1, A2, A3, A3.5



Seoul Office : 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 408호 (마리오타워)
 Head Office : 경기도 안산시 단원구 범지기로 106-11
 TEL : +82-2-864-7715
 unc@uncint.net

카톡채널 추가

Zirconia Block Lineup

monolayer

UNCINT
 www.uncint.com

Blue-tooth



모노레이어

Lava-stone



모노레이어

RAZOR
 800, 1100, 1300






모노레이어

everest MO



모노레이어

굴곡 강도 투명도	45.5%  1150MPa	45.5%  1150MPa	48% — 800 — 800MPa 46% — 1100 — 1100MPa 44% — 1300 — 1300MPa	45%  1200MPa
용도	Full Zirconia Anterior, Posterior Inlay, Single Crown to Full Arch	Full Zirconia Anterior, Posterior Inlay, Single Crown to Full Arch	Full Zirconia, Coping Anterior, Posterior Inlay, Coping, Crown, Full Arch, All on 4	Full Zirconia, Coping Posterior Crown, Bridge, Full Arch
밀링 규격	Ø 95, 98 12T ~ 30T	Ø 98 12T ~ 30T	Ø 95, 98 12T ~ 30T	Ø 98 12T ~ 30T
쉐이드	A1, A2, A3	A1, A2, A3	A0, A1, A2, A3, A3.5, A4 B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4 D2, D3, D4 BL1, BL3	A1, A2, A3